

DATENBLATT

N 1050 SR CDF

Strahlungsdurchlässigkeit:	48%
Strahlungsreflexion:	12%
Strahlungsabsorption:	40%
Lichtdurchlässigkeit:	48%
Lichtreflexion	13%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Abschirmgrad (b-Faktor)	0,64
Gesamtenergie – Durchlassgrad	0,55
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	44%

- Gesputterter Film.
- Der Spiegeleffekt ist gegenüber einem reflektierendem Film deutlich geringer.
- Sehr hoher Blendschutz.
- Erheblicher Hitzeschutz = Klimakomfort.
- Für die meisten Verglasungen einsetzbar.
- LLumar Filme werden durch eine kratzfeste Beschichtung geschützt.